

REVICRYL – Massa Acrílica

Massa Areada



Código:

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas acrílicas, com pigmentos e cargas especialmente selecionados, resistentes à luz e ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aconselhado para aplicar no exterior em paredes verticais, não expostas a subidas de água por capilaridade e também em interiores em locais com um arejamento apropriado.

PROPRIEDADES

- Bonito efeito decorativo areado
- Boa resistência à intempérie
- Boa impermeabilidade à água
- Disfarça as imperfeições da superfície
- Fácil aplicação, permite obter em função da mesma diversos efeitos decorativos.
- Deixa respirar o suporte.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar bem limpas, secas, duras e isentas de partículas de areia mal aderentes.

Antes da aplicação do REVICRYL – Massa Acrílica Areada, recomendamos que se isole a parede com uma demão de Primário REVICRYL - Primário Aquoso p/ o sistema ETICS.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação.

A aplicação deverá ser efetuada com talocha.

Estender a massa de modo a obter uma camada uniforme.

Não aplicar se o tempo ameaçar chuva, geada, com temperaturas baixas <10°C, ou humidade relativa elevada> 80% ou o suporte exposto diretamente ao sol.

**ESTE PRODUTO É FABRICADO NAS SEGUINTE
GRANULOMETRIAS:**

0.35 MM FINO

0.70 MM MÉDIO

1.50 MM GROSSO

DILUIÇÃO - volume Pronto a aplicar.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores catálogo
Diluyente	Água
Acabamento	Mate
Massa Volúmica	1.82±0.10Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/l): 200g/l (2010) Este produto contém no máximo 199 g/l
Viscosidade	75000±5000cps
Sólidos (volume)	70±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento - teórico	1,2 – 2,0 Kg/m ² /demão (depende da granulometria utilizada)
Secagem Tato	2 horas
Secagem em Profundidade	24 horas
Repintura	16 horas

LIMPEZA DO MATERIAL As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO Embalagens: 25Kg

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.